

## Utgivning av Golvbranschen, GBR.

### ALLMÄNNA RÅD

Detta skötselråd gäller för golv- och väggmaterial av plast i våtrum. OBS! Vid montering av väggbeklädnader är det viktigt att limmet får torka tillräckligt och uppnå full styrka innan väggen utsätts för vattenbegjutning (cirka 7 dygn). För att inte fukt och väta ska tränga in i underlaget måste väggmaterialets fogar vara förslutna. Beroende på materialtyp kan detta göras med tråd, vätska eller överlapp (se leverantörens anvisningar). Golvmaterial ska alltid trådsveats. Tänk på att begränsa belastning på limmade krokar eftersom för hög belastning kan orsaka att ytskikt eller papp på skiva bakom släpper. Alla nyinstallerade golv ska skyddas från hög punktbelastning eller hjultrafik i 72 timmar. Om utrymmet måste belastas tungt inom 72 timmar ska ytskiktet skyddas genom exempelvis en skiva av plywood.

### STÄDNING

**GOLV:** Gör till daglig rutin att avlägsna synligt smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner det i golvbrunnen med en duschraka eller fönsterskrapa. OBS! Duschraka eller fönsterskrapa får ej förvaras så att gummit har direkt kontakt med våtrumsväggen/våtrumsgolvet. Se punkten Fläckborttagning. Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt (pH 7) rengöringsmedel typ handdisk. Eftertorka med rent vatten. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då erfordras eftersköjning med rent vatten. Överdosera inte!

**VÄGG:** I allmänhet räcker avtorkning med fuktad duk eller svamp. Vid behov tillsätts ett neutralt rengöringsmedel typ handdisk till vattnet. Ta för vana att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar (duschplator, vid badkar och tvättstall etc.) för att undvika kalkavlagringar. Kraftigt präglade väggmaterial är mer känsliga för nedsmutsning. Vid behov kan en mjuk borste användas för att få väggen ren. Om vattnet är mycket hårt, kan det vara lämpligt att efter användning av våtutrymmet torka av väggen för att undvika kalkbeläggningar. En fönsterskrapa av gummi kan med fördel användas. Om kalkbeläggning ändå uppstår, bör plastväggen först rengöras med en lätt alkalisk (pH 9) rengöringsprodukt varefter väggen sköljs med rent vatten. Tvätta därefter väggen med en kalklösande rengöringslösning och eftersköj med rent vatten. Torka väggen torr. Se till att våtutrymmet är väl ventilerat.

### YTBEHANDLING

Plastgolv i våtrum får aldrig polishbehandlas eftersom detta kan öka halkrisken.

### FLÄCKBORTTAGNING

Tag bort fläcken genast! Detta är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar, t. ex. asfalt, gummilacksmärken, skokräm, läppstift och hårfärgningsmedel. Sådana fläckar kan annars vandra in i plastmaterialet och bita sig fast, s.k.

migrering. Eftertorka alltid med rent vatten. **Gummi och vissa plastmaterial kan missfärga plastvägg/plastmatta vid direkt anliggning. Exempel på detta är tvättmaskinfötter, gummihjul (t ex barnvagnshjul), duschrakor och fönsterskrapor. Sådana missfärgning kan inte tas bort.**

**Vissa färgämnen i plaststråmmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpåsar (t. ex. påsar med bomullsvadd som hänger mot en vägg) etc., kan ge upphov till bestående missfärgning i mattan/väggen. Vissa typer av duschslangar samt infärgade textilier och duschraperier kan missfärga plastgolv och -väggar.** Var försiktig med starka lösningsmedel som t. ex. aceton, nagellackborttagningsmedel, perkloretylen, thinner och toulen. Grov stålull eller skurnylon samt kraftskurpulver repar och mattar ner plastmaterialet. Missfärgning orsakad av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en 10-procentig oxalsyrelösning. Viktigt är också att inte låta vatten bli stående kvar då det kan ge upphov till vattenvitning. Vattenvitningen försvinner efter några dagar. Transparenta slitstikt eller mörka material kan vara extra känsliga för vattenvitning.

### FLÄCKNYCKEL

Fläcktyp	Tas bort med
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Ljummet vatten med mildt rengöringsmedel (pH7)
Tvårester, hudavlagringar	Ljummet vatten med mildt rengöringsmedel
Kalk. På ytor utsatta för vattenspolning bör vid kalkhaltigt vatten vidstående rengöring utföras ca 1 gång per månad, i förebyggande syfte.	Ljummet vatten med lätt alkaliskt (pH9) rengöringsmedel. Skölj med rent vatten. Därefter används kalkborttagningsmedel med efterföljande sköljning.
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkrätor, tusch, läppstift eller parfym	Tvättnafta, lacknafta
Stearin och tuggummi	Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt
Blod	Kallt vatten

### OBS! Du kan undvika vattenskadorna genom att

- minst en gång per halvår: rensa golvbrunnen och kontrollera att klämringen i golvbrunnen sitter fast.
- undvika håltagning i duschutrymmet för tvålkoppar och -likt. Om håltagning måste göras: täta hålet med Agua Tät eller likvärdigt innan föremålet monteras. Se tillverkarens anvisningar.